

Floorcoat FC26 • XL • Primer-line



Bindemedel: Polyurethan/Acryl.

Åtgång: Ca 10m²/liter.

Torktid: Ca 1-2 timmar vid 20°C och 55% RF.

Genomhärdad: Se ibrugtagning

Rengöring: Vatten.

Förvaring: Över 5°C och högst 30°C.

Tåler inte frost eller direkt solljus.

Hållbarhet: 6 månader, öppnad, frostfri och max 30°C

Användningsområde:

Floorcoat FC 26 XL är en vattenbaserad grundlack för lackering av parkett, bräd- och plankgolv med extra hög torrhalt. Grundlacken i ett lagsystem samt att uppnå ett stabilt klimat i rummet minskar risken för sidlimning. Det är dock ingen garanti att sidlimning kan undvikas men risken minskar.

Bruksanvisning:

På nyslipade trägolv skall ytan vara ren och torr samt fri från ojämnheter för optimalt resultat. Golvet ska dammsugas grundligt innan lackering. Lackdunken skakas ordentligt och ska vila i 3 minuter innan användning. Lacken appliceras vid 20°C ± 5°C och 55% RF. Det ska vara god ventilation under torktiden för att undvika upptorrkningsproblem och kondens. Lackeringen ska vara genomtorr innan nästa applicering av lack.

VID LACKERING AV EKTRÄ SKA DET ALLTID GÖRAS ETT PROVSTRYK MED HÅNSYN TILL GARVSYRAN.

Beträdas:

Används inte utan topplack. Golvet kan brukas försiktigt efter 24 timmar.

Rengöring af gulve:

Dammsugning eller avtorkning med rejält urvriden golvmopp/trasa med vatten och mild neutral såpa. Använd inte brun såpa, salmiak eller andra starka alkaliska rengöringsmedel.

Den information som finns i detta dokument och alla andra referenser och rekommendationer som vi tillhandahåller i samband med rådgivning om användningen av våra produkter är resultatet av erfarenhet och är baserade på standard villkor. På grund av det stora antalet användnings områden och bearbetnings förhållanden, frisäger det inte användaren för att själv utföra egna tester eller få teknisk rådgivning från säljaren eller tillverkaren. Rekommendationer från tillverkaren och eventuella nuvarande standarder måste följas. Vårt ansvar följer våra normala affärsvillkor och utökas inte med denna information eller genom våra råd. Vid uppkomsten av ny teknisk information, förlorar den gamla versionen sin giltighet.