

**Floorcoat FC48 • Easy-line • Matt**

**Bindemedel:** Polyurethan/Acryl.

**Åtgång:** Ca. 10 m<sup>2</sup>/L.

**Torktid:** Ca. 1-2 timmar, 20°C 55%RH.

**Genomhärdad:** Se "Beträdas".

**Rengöring:** Vatten.

**Förvaring:** Över 5°C och högst 30°C.

Tåler inte FROST eller direkt solljus.

**Hållbarhet:** 6 månader, oöppnad, frostfri och max 30°C.

Den information som finns i detta dokument och alla andra referenser och rekommendationer som vi tillhandahåller i samband med rådgivning om användningen av våra produkter är resultatet av erfarenhet och är baserade på standard villkor. På grund av de många applikationerna och behandlingsvillkoren undantar vi inte användaren från att utföra sina egna experiment eller få teknisk rådgivning genom att kontakta säljaren eller tillverkaren. Det finns ingen garanti för utförande av arbete med våra produkter och dokumentation av dessa är hantverkarens ansvar. Erfarenheten visar att oönskade effekter kan upplevas vid omlackering, trots att arbetet utförs enligt rätt hantverksföreskrifter, därför rekommenderas entreprenören i den utsträckning det är nödvändigt att ta hänsyn till dessa i avtalet med kunden. Rekommendationer från tillverkaren och gällande standarder måste följas. Vårt ansvar följer våra normala affärsvillkor och utökas inte med denna information eller genom våra råd. Vid uppkomsten av ny teknisk information, förlorar den gamla versionen sin giltighet.

**Användningsområde:**

Floorcoat FC 48 är en vattenbaserad lack för lackering av parkett, bräd- och plankgolv med extra hög torrhalt, där det ställs normala krav på slitstyrka etc. Innan lackering skall det säkerställas att golvet är lackerat med en grundlack för att minimera risken för sidolimning. Användning av grundlack i ett lacksystem samt att uppnå ett stabilt klimat i rummen minskar risken för sidolimning. Detta garanterar dock inte att sidolimning kan undvikas, men risken kommer att minimeras.

**Bruksanvisning:**

På nyslipade trägolv, som är lackerade med grundlack skall ytan vara ren och torr samt fri från ojämnheter för optimalt resultat. Golvet ska dammsugas noggrant innan lackering. Lackdunken skakas ordentligt och ska vila i 3 minuter innan användning. Lacken appliceras vid 20 °C ±5 °C och 55% RH. Det ska vara god ventilation under torktiden för att undvika kondens- och torkproblem. Lackeringen ska vara genomtorr och slipat innan nästa behandling.

**VID LACKERING AV EKTRÄ SKA DET ALLTID GÖRAS ETT PROVSTRYK MED HÄNSYN TILL GARVSYRAN.**

Innan lackering om fabriksbehandlat eller tidigare lackerade golv måste tillverkaren / leverantören kontaktas för att förhindra oönskade reaktioner. Tidigare lackerade golv rengörs noggrant från smuts, fett, vax och tvålrester med mildt rengöringsmedel. Tvätta slutligen med 1% tekniskt ättiksyra vatten. Ättiksyra tvättas bort med rent vatten. Golvet mattaslipas med slipnätet och dammsugas noggrant.

**DÅ VI KAN INTE GARANTERA OÖNSKAD EFFEKTER FRÅN, ELLER NÖDVÄNDIG VIDHÄFTNING PÅ TIDIGARE LACKERAD GOLV, MÅSTER ALLTID PROVNING OCH KONTROLL UTFÖRAS.**

**VIKTIGT:** Läs mer information i teknisk datablad.

**Beträdas:**

Noggrann användning av golvet efter 24 timmar. Möbler och textilier får inte placeras på golvet förrän efter minst 7 dagar.

**Rengöring av golvet:**

Dammsugning eller avtorkning med rejält urvriden golv mopp/trasa med vatten och mild neutral såpa. Använd inte brun såpa, salmiak eller andra starka alkaliska rengöringsmedel.